



Gruntowane płyty HDF HOMADUR® do drzwi Informacje techniczne

1. Produkt

Płyty gruntowane HDF HOMADUR® to płyty lakierowane w specjalny sposób, które po sprasowaniu doskonale nadają się np. do wstawienia w skrzydło drzwiowe i mogą być pokrywane różnymi lakierami.

2. Dane techniczne

Płyty gruntowane HDF HOMADUR® są badane w oparciu o normę DIN EN 622 część 1 i część 5; przy ich dostawie zachowane są następujące parametry:

Grubość:	1,5 mm – 6,0 mm
Wymiary:	formatki
Gęstość objętościowa HDF:	870 ± 30 kg/m ³
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne przy wilgotności końcowej:	≥ 1,1 N/mm ² 5% ± 1%
Tolerancja grubości:	± 0,15 mm

3. Informacje technologiczne

- Przy prasowaniu płyty komórkowej należy dopasować odpowiedni nacisk na powierzchnię ramy.
- Gruntowane płyty do drzwi wygładzić przed lakierowaniem za pomocą taśmy szlifierskiej.
Uwaga: nie szlifować aż do podkładu!
- Lakierowanie próbne-patrz punkt 5, ust. 1.

4. Parametry technologiczne

Temperatura obróbki:	maks. 110°C
Właściwy nacisk:	maks. 2,5 kg/cm ²
Czas prasowania:	maks. 3 min

5. Zalety gruntowanych płyt HDF HOMADUR® do drzwi

- Lakierowanie końcowe może nastąpić z użyciem wszystkich dostępnych lakierów. Jednakże przedtem należy wykonać lakierowanie próbne z kontrolą przyczepności lakieru.
- Dostępne w standardowych barwach – białej i beżowej. Na życzenie dostępne również inne kolory.

6. Składowanie gruntowanych płyt HDF HOMADUR® do drzwi

Gruntowane płyty do drzwi powinny być składowane w zamkniętych pomieszczeniach o właściwej wentylacji i temperaturze.

7. Uwagi

Dokładniejsze informacje zawarte są w Ogólnych danych technicznych HDF HOMADUR®. Powyższe dane zgodne są z naszą najlepszą wiedzą, jednakże nie prowadzą one do powstania jakichkolwiek zobowiązań po naszej stronie.

HOMANIT GMBH & CO. KG
Postfach 1180
Niederlosheimer Str. 109
telefon
faks
e-mail

D-66674 Losheim am See
D-66679 Losheim am See
+ 49 6872/602-0
+ 49 6872/602-110
info@homanit.de



Dział sprzedaży
Postfach 1253
Bahnhofstr. 30
telefon
faks
e-mail

D-37402 Herzberg am Harz
D-37412 Herzberg am Harz
+ 49 5521/84-0
+ 49 5521/84-269
info@homanit.de

„HOMANIT POLSKA Sp.z o.o. i Spółka“
Spółka Komandytowa
ul. Kołobrzeska 17-19
PL 78-230 Karlino, Polska
telefon
faks

+ 48 94 3100400
+ 48 94 3117534

Dział sprzedaży
telefon
e-mail

+ 48 94 3100571
info@homanit.pl
www.homanit.pl



GL Systems Certification