



Płyty HDF HOMADUR® Uni Plus i Dekor Plus Informacje techniczne

1. Produkt

Płyty HDF HOMADUR® Plus to płyty lakierowane do różnych zastosowań.

Płyty HDF HOMADUR® Uni Plus i Dekor Plus są pokrywane wodnymi farbami dyspersyjnymi i specjalnymi lakierami UV.

2. Dane techniczne

Płyty HDF HOMADUR® Plus są badane w oparciu o normę DIN EN 622 część 1 i część 5; przy ich dostawie zachowane są następujące parametry:

Grubość:	1,5 mm – 6,0 mm
Wymiary:	formaty na życzenie
Tolerancja grubości:	± 0,15 mm
Odporność na ścieranie:	2 E
Odporność na zarysowania:	4 D

3. Informacje technologiczne

Przy prasowaniu płyty komórkowej należy dopasować odpowiedni nacisk na powierzchnię ramy.

4. Parametry technologiczne

Temperatura obróbki:	maks. 110°C
Właściwy nacisk:	maks. 2,5 kg/cm ²
Czas prasowania:	maks. 3 min

5. Ekologia

Utylizacja termiczna płyt HDF HOMADUR® Plus jest możliwa bez żadnych ograniczeń, ponieważ podczas produkcji nie użyto PVC, ani substancji fluoroorganicznych.

6. Konserwacja i czyszczenie

Lakierowane powierzchnie płyt HDF HOMADUR® Plus należy czyścić miękką ściereczką i łagodnym środkiem czyszczącym, stosowanym w gospodarstwie domowym.

7. Uwagi

Dokładniejsze informacje zawarte są w Ogólnych danych technicznych HDF HOMADUR®. Powyższe dane zgodne są z naszą najlepszą wiedzą, jednakże nie prowadzą one do powstania jakichkolwiek zobowiązań po naszej stronie.

HOMANIT GMBH & CO. KG
Postfach 1180
Niederlosheimer Str. 109
telefon
faks
e-mail

D-66674 Losheim am See
D-66679 Losheim am See
+ 49 6872/602-0
+ 49 6872/602-110
info@homanit.de



Dział sprzedaży
Postfach 1253
Bahnhofstr. 30
telefon
faks
e-mail

D-37402 Herzberg am Harz
D-37412 Herzberg am Harz
+ 49 5521/84-0
+ 49 5521/84-269
info@homanit.de

„HOMANIT POLSKA Sp.z o.o. i Spółka“
Spółka Komandytowa
ul. Kołobrzeska 17-19
PL 78-230 Karlino, Polska
telefon
faks

+ 48 94 3100400
+ 48 94 3117534

Dział sprzedaży
telefon
e-mail

+ 48 94 3100571
info@homanit.pl
www.homanit.pl

