

# Możliwość lakierowania gruntowanych płyt HDF HOMADUR®

## ZASTOSOWANIE

Te płyty stosowane są m.in. w następujących branżach:

- produkcja mebli
- budowa stoisk targowych
- wykończenie wnętrz
- produkcja drzwi



### GRUNTOWANE PŁYTY HDF HOMADUR® DO POKRYCIA LAKIEREM NITROCELULOZOWYM

- Gruntowane płyty HDF HOMADUR® w razie potrzeby wygładzić papierem o odpowiedniej ziarnistości.  
UWAGA: nie przeszlifować aż do podkładu!
- Nanieść lakier nitrocelulozowy walcem, przez spryskanie lub polanie, ok. 20–100 g/m<sup>2</sup>.
- Pozostawić do wyschnięcia przez ok. 60 s do 10 min przy odpowiedniej wentylacji i temperaturze.

**WSKAZÓWKA:** przy zastosowaniu lakierów nitrocelulozowych parafina zawarta w płytach nośnych może wydłużać lub w inny sposób zakłócać proces schnięcia.

### GRUNTOWANE PŁYTY HDF HOMADUR® DO POKRYCIA LAKIEREM POLIURETANOWYM

- Gruntowane płyty HDF HOMADUR® w razie potrzeby wygładzić papierem o odpowiedniej ziarnistości.  
UWAGA: nie przeszlifować aż do podkładu!
- Nanieść lakier poliuretanowy poprzez spryskanie lub polanie, ok. 60–100 g/m<sup>2</sup>.
- Suszyć przez ok. 35 min w suszarce wieżowej lub pozostawić na noc w temperaturze pokojowej.

### GRUNTOWANE PŁYTY HDF HOMADUR® DO POKRYCIA LAKIEREM Z ŻYWIC SZTUCZNYCH

- Gruntowane płyty HDF HOMADUR® w razie potrzeby wygładzić papierem o odpowiedniej ziarnistości.  
UWAGA: nie przeszlifować aż do podkładu!
- Nakładać lakier zgodnie ze wskazówkami producenta lakieru. Ilość lakieru również dopasować do zaleceń producenta lakieru.
- Suszyć ok. 3 godziny w suszarce lub pozostawić na noc w temperaturze pokojowej.

### GRUNTOWANE PŁYTY HDF HOMADUR® DO POKRYCIA LAKIEREM CHEMOUTWARDZALNYM

- Gruntowane płyty HDF HOMADUR® w razie potrzeby wygładzić papierem o odpowiedniej ziarnistości.  
UWAGA: nie przeszlifować aż do podkładu!
- Nanieść lakier chemoutwardzalny poprzez polanie lub spryskanie.
- Pozostawić do wyschnięcia przez ok. 60 s do 10 min w zależności od wentylacji i temperatury.

**WSKAZÓWKA:** przy zastosowaniu lakierów chemoutwardzalnych kreda zawarta w barwnych lakierach gruntujących lub parafina zawarta w płytach nośnych mogą wydłużać lub w inny sposób zakłócać proces schnięcia.

### GRUNTOWANE PŁYTY HDF HOMADUR® DO POKRYCIA LAKIEREM WODNYM

- Gruntowane płyty HDF HOMADUR® w razie potrzeby wygładzić papierem o odpowiedniej ziarnistości.  
UWAGA: nie przeszlifować aż do podkładu!
- Nanieść lakier wodny walcem, poprzez polanie, spryskanie lub pomalować pędzlem, ok. 100–120 g/m<sup>2</sup>.
- Natychmiastowe suszenie w suszarce wieżowej lub w przejściu przez kanały suszące.

**WSKAZÓWKA:** lakiery wodne muszą zostać poddane natychmiastowemu suszeniu, w przeciwnym razie wodne roztwory spowodują szorstkość powierzchni.

### UWAGA

Pozostałe informacje można znaleźć w specyfikacji „Ogólne dane techniczne HDF HOMADUR®”. Przedstawione powyżej dane są zgodne z naszą najlepszą wiedzą, nie wynika z nich jednak żadne zobowiązanie.